

BONIFIX CONTACT SPRAY 860

KONTAKTNÉ LEPIDLO



- Bleskový prvý spoj
- Vysoká tepelná odolnosť spoja
- Vysoká konečná odolnosť
- Nastaviteľná šírka prúdu lepidla
- Vodovzdorný spoj
- Rýchle schnutie
- Jednoduchá aplikácia
- Rovnomerná aplikácia
- Odolnosť proti slabých kyselín a zásad

CHARAKTERISTIKA

Jednozložkové kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku s prísadou modifikačných zložiek v organických rozpúšťadlách. Charakterizuje sa moderným, mobilným systémom lepenia, na ktoré nie je potrebné žiadne dodatočné zariadenie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Báza	Syntetický kaučuk
Farba	prírodná
Vôňa	charakteristická
Obsah suchej hmoty	cca. 30 %
Pracovná teplota	min. 15°C
Otvorená doba	cca. 4 godz*
Viskozita	400 – 500 mPa·s
Objemová hmotnosť	cca. 1,2 g/cm ³
Tepelná odolnosť spoja	do 90°C
Wydajnosť	8 – 10 m ²

*Otvorený čas závisí od teploty a vlhkosti prostredia. Uvedené hodnoty boli namerané v laboratórnych podmienkach.

POUŽITIE

Lepidlo je určené na profesionálne použitie v nábytkárskom priemysle. Používa sa na lepenie:

- obrúb HPL
- nábytkové dosky (drevotrieska, MDF, HDF, melamín)
- plastov (PP, PCV, ABS, HIPS)
- okrajov nábytku (PCV, ABS, prírodné)
- materiálůw tapicerskich
- čalúnických pien, látok, kože, gumy, kartón, väčšina kovov a pod.

Toto lepidlo nie je vhodné na lepenie polystyrénu, mäkkého PVC a materiály potiahnuté PVC.

NÁVOD NA POUŽITIE

BONIFIX CONTACT SPRAY 860 a lepené materiály zohrejte na teplotu min. 15°C. Lepené povrchy by mali byť suché, odmastené, očistené a odprášené.

Pred použitím riadne potrepte balenie. Striekajte rovnomerne, nanášajúc tenkú vrstvu zo vzdialenosti 10-20 cm na obidva lepené povrchy. V prípade pohlcujúcich povrchov (napr. koža, guma a pod.) lepidlo naneste dvakrát. Nechajte v pokoji cca 2-5 minúty, spojte lepené prvky a rovnomerne pritlačte. Použitie lisu, valčekov alebo kladiva podstatne zvyšuje adhéziu. Hladké povrchy spojovaných prvkov odporúčame zdrsniť, a z kovových povrchov odstrániť hrdzu a vypieskovať.

Spoj získa predpokladanú pevnosť po 24h.

ČISTENIE

Čerstvú špinu na náradí a chemicky odolných látkach odstráňte s pomocou BONIFIX CLEANER alebo BONIFIX CLEANER CITRUS. Stuhnuté lepidlo sa môže odstrániť len mechanickým spôsobom.

SKLADOVANIE

Skladujte vo vhodných podmienkach odporúčaných pre horľavé látky, v tesne uzatvorenom pôvodnom balení, pri teplote +10°C až +25°C. Podrobnosti o skladovaní sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

SPOTREBUJE DO

24 mesiacov od dátumu výroby..

BALENIE

Tlakové balenie: 500ml.

BOZP POKYNY

Dodržiavajte všetky platné BOZP pokyny. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Uchovajte mimo dosahu detí. Výrobok klasifikovaný ako nebezpečný a veľmi horľavý – podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Lepidlo na profesionálne použitie.



Vydanie 2, august 2021r. Toto vydanie nahrádza predchádzajúcu verziu.

Údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z praktických pokusov a výsledkov našich laboratórnych skúšok, a v žiadnom prípade sa nesmú rozumieť ako právna záruka vlastností, lebo nemáme vplyv na rôzne spôsoby použitia materiálov s našimi výrobkami. **Naším zákazníkom odporúčame vykonanie vlastných skúšok pre určenie vhodného použitia výrobku.**

