

BONIKOL T-5060

ROZPŮŠŤADLOVÉ LEPIDLA



- Bezodkladný prvý spoj
- Vysoký výkon
- Možnosť lepenia prvkov aj pri veľkom napätí
- Vysoká tepelná odolnosť spoja
- Dobrá pružnosť
- Vysoká konečná odolnosť
- Jednoduchá aplikácia
- Široké použitie

CHARAKTERISTIKA

Jednozložkové lepidlo na báze syntetického kaučuku s prísadami modifikačných zložiek v organických rozpúšťadlách. Určené na aplikáciu prostredníctvom ostrekovacej pištole

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Báza | syntetický kaučuk |
|------------------------|--------------------------|
| Farba | prírodná alebo červená |
| Pach | charakteristický |
| Obsah suchej hmoty | cca. 50 % |
| Pracovná teplota | min. 15°C |
| Otvorená doba | 30 s – 15 minút* |
| Viskozita | 450 ± 40 mPa·s |
| Nanášanie lepidla | 40 – 60 g/m ² |
| Tepelná odolnosť spoja | do 60 °C |
| Priemer dýzy | 1,4 – 2,0 mm |

* Otvorená doba závisí od teploty a vlhkosti prostredia. Uvedené hodnoty boli zamerané v laboratórnom prostredí.

POUŽITIE

Lepidlo je určené na profesionálne použitie v nábytkovom priemysle na výrobu čalúneného nábytku a matracov.

Používa sa na lepenie:

- čalúnnických pien a výplní
 - poťahových látok: prírodnej a syntetickej kože, poťahových materiálov
 - plsti, kokosových dosiek, čalúnnických rún
- medzi sebou a na drevo, drevovláknitú a drevotrieskovú dosku, lepenku atď.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím lepidlo dôkladne premiešajte. BONIKOL T-5060 a lepené látky by mali mať teplotu min. 15°C. Lepené povrchy by mali byť suché, očistené a odprášené.

Lepidlo nanášajte prostredníctvom ostrekovacej pištole pomocou gravitačného pohára, pomocou čerpadla alebo tlakovej nádoby, s tlakom 4 ÷ 6 barov, na obidva lepené povrchy, povrchy so sebou spojte a rovnomerne pritlačte.

Je dovolené nanášať lepidlo valčekom alebo štetcom.

Spoj získa očakávanú odolnosť po 24 h.

ČISTENIE

Šwieže zabrudzenia z náradzi i materiálůw odpornych chemicznie usuwać acetonem lub benzyną. Utwardzony klej można usunąć jedynie mechanicznie.

SKLADOVANIE

Skladujte v tesne uzavretých pôvodných obaloch pri teplote +5°C až +25°C. Výrobok skladovaný v rozpore s požiadavkami stráca lepiace vlastnosti a nesmie sa použiť. Podrobnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov.

SPOTREBUJTE DO

12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Balenie: 0,8kg, 4kg, 15kg, 170kg, 800kg.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržiavajte ustanovenia BOZP. Nedovoľte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte v riadne vetraných miestnostiach. Uchovajte mimo dosahu detí. Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa platnej legislatívy – podrobnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov.



Vydanie 10, septembra 2021r. Toto vydanie nahrádza predchádzajúci dokument.

Údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z praxe a výsledkov našich laboratórnych výskumov a v žiadnom prípade netvorí právnu záruku parametrov, lebo nemáme vplyv na pestrosť ani na spôsob použitia materiálov používaných spolu s našimi výrobkami. **Zákazníkom odporúčame vykonať vlastné skúšky pre určenie užitočnosti výrobku.**

