

BONIPUR D-35

Jednozložkové polyuretánové lepidlo

- **Odolnosť proti vode D4 (ČSN EN 204)**
- **Navrhnuté pre drevo s vysokou vlhkosťou**
- **Dobry prvý spoj**
- **Dobrá príľnutie k materiálom**
- **Vysoká konečná odolnosť**
- **Odolný voči starnutiu**
- **Široké použitie**
- **Neobsahuje organické rozpúšťadlá**

CHARAKTERISTIKA

Jednozložkové polyuretánové lepidlo s prídavkom modifikačných činidiel v triede vodotesnosti D3 podľa PN-EN 204. Po dosiahnutí plnej pevnosti má spoj veľmi dobrú príľnavosť k dreveným povrchom. Lepidlo má expanzné vlastnosti, pení v kontakte s vlhkosťou a zväčšuje svoj objem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza	polyuretán
Farba	hnedá
Vôňa	charakteristická
Obsah suchej hmoty	100 %
Pracovná teplota	15 – 25 °C
Otvorená doba	25 – 50 minút*
Viskozita	8000 ± 500 mPa·s
Nanášanie lepidla	100 – 700 g/m ²
Sila stlačenia	0,1 – 0,5 N/m ²
Čas žehlenia	1 h 15 min – 1 h 45 min
Vlhkosť dreva	do 25 %
Vlhkosť vzduchu	60 – 70%

* Otvorená doba závisí od teploty a vlhkosti prostredia. Uvedené hodnoty boli zamerané v laboratórnom prostredí.

POUŽITIE

Lepidlo je určené na profesionálne použitie, na lepenie drevených prvkov, ktoré sú často vystavené vlhkosti alebo sú vystavené neustálym poveternostným podmienkam, vrátane:

- drevené a drevom podobné karosérie,
- prvky záhradného nábytku,
- ploty,
- schody.

Umožňuje lepenie dreva, ocele, betónu a kameňa prírodné a syntetické.

NÁVOD NA POUŽITIE

BONIPUR D-35 a lepené látky by mali mať teplotu min. 15°C. Lepené povrchy by mali byť suché, očistené a odprášené.

Lepidlo nanášajte na jednu stranu štetcom alebo stierkou, fľaše s dávkovačom, aplikátorom, ručným valčekom alebo strojom (pomocou trysiek alebo valcov). Po aplikácii spojte lepené prvky a rovnomerne pritlačte. Odporúča sa použiť vodnú hmlu vo výške cca. 10 g/m² na vrstve lepidla aplikovaného tesne pred vstupom do lepených prvkov. Použitie lisu je potrebné na dosiahnutie správnej pevnosti spoja.

Spoj získava očakávanú odolnosť po 24 h.

ČISTENIE

Čerstvú špinu na náradí a chemicky odolných látkach odstráňte s pomocou acetónu. Stuhnuté lepidlo sa môže odstrániť len mechanickým spôsobom.

SKLADOVANIE

Skladujte vo vhodných podmienkach odporúčaných pre horľavé látky, v tesne uzatvorenom pôvodnom balení, pri teplote +10°C až +25°C. Podrobnosti o skladovaní sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

SPOTREBUJTE DO

6 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

Balenie: 1kg, 5kg, 10kg, 220kg, 1000kg.

BOZP POKYNY

Dodržiavajte všetky platné BOZP pokyny. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Uchovajte mimo dosahu detí. Výrobok klasifikovaný ako nebezpečný a veľmi horľavý – podrobnosti sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.



Vydanie 9, septembra 2021r. Toto vydanie nahrádza predchádzajúcu verziu.

Údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z praktických pokusov a výsledkov našich laboratórnych skúšok, a v žiadnom prípade sa nesmú rozumieť ako právna záruka vlastností, lebo nemáme vplyv na rôzne spôsoby použitia materiálov s našimi výrobkami. **Naším zákazníkom odporúčame vykonanie vlastných skúšok pre určenie vhodného použitia výrobku.**